

Artico 250-33 in pendenza

Pannello isolante inclinato per la realizzazione di pendenze su coperture piane in polistirene espanso sinterizzato bianco, classe 250, per sistemi di isolamento termico secondo EN 13163, marcato CE.

Reazione al fuoco: Euroclasse E.




Dimensioni standard: 1000x1000 mm (altre misure su richiesta)

Applicazioni:

Coperture.



Caratteristiche	Unità di misura	Codifica	Valore dichiarato			Norma
Conducibilità termica dichiarata a 10°C	W/m K	λ_D	0,033			EN 12667
Lunghezza	mm	L	± 3			EN ISO 29465
Larghezza	mm	W	± 3			EN ISO 29465
Spessore	mm	T	± 2			EN ISO 29466
Ortogonalità	mm/mm	S	± 5/1000			EN 824
Planarità	mm	P	± 5			EN ISO 29468
Stabilità dimensionale in condiz. norm. di labor.	%	DS(N)2	± 0, 2			EN 1603
Resistenza a compressione al 10% di deformaz.	kPa	CS(10)	≥ 250			EN ISO 29469
Resistenza a flessione	kPa	BS	≥ 350			EN 12089
Resistenza al taglio	kPa	τ	≥ 170			EN 12090
Modulo di taglio	kPa	G	≥ 1000			EN 12090
Assorbim. d'acqua lungo periodo immers. totale	%	WL(T)	≤ 5			EN ISO 16535
Assorbim. d'acqua lungo periodo immers. parz.	kg/m ²	WL(P)	≤ 0,2			EN ISO 16535
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	-	μ	40-100			EN 12086
Permeabilità al vapore acqueo	mg/(Pa.h.m)	δ	0,006-0,015			EN 12086
Capacità termica specifica	J/kg K	c	1500			EN 10456
Coefficiente di dilatazione termica lineare	K ⁻¹	-	65 x 10 ⁻⁶			
Reazione al fuoco	-	Euroclasse	E			EN 13501-1
Temperatura limite di utilizzo	°C	-	-40 / +75			



NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistirolti.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI** srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI** srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

