

Rete 160 Premium altezza 1,10 mt



accessori

Rete in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali, impiegata nei sistemi d'isolamento a cappotto (ETICS) come armatura dello strato di rasatura del pannello isolante. L'utilizzo della rete permette di distribuire in modo uniforme le tensioni a cui il sistema può essere sottoposto (fenomeni di ritiro, sollecitazioni meccaniche, sbalzi termici, ecc), riducendo notevolmente il rischio di fessurazioni superficiali nella facciata. La rete inoltre, armando lo strato di rasatura, permette una maggiore protezione del pannello isolante sottostante.

La rete è conforme alla Linea Guida ETAG004 per ETICS (External Thermal Insulation Composite System), come certificato da IFBT GmbH-MFPA Leipzig GmbH.

ISOLAMENTO
A CAPPOTTORASATURE
INTERNE/ESTERNE

Caratteristiche Tecniche	Unità di misura	Valore	Metodo di test
Dimensione maglia	mm	3,8 x 3,6 ± 0,5	Cl. 2.2.5 of EAD 040016-01-0404
Trama		Leno	
Altezza rotolo	cm	110 ± 1%	Cl. 2.2.5 of EAD 040016-01-0404
Lunghezza rotolo	m	50 ± 2%	
Peso tessuto	g/m ²	160 ± 5%	Cl. 2.2.8 of EAD 040016-01-0404
Numero di fili ordito trama	per 10 cm	(24 x 2) ± (1 x 2) 20 ± 1	EN 10492
Ash content	%	83 ± 3	Cl. 2.2.2 of EAD 040016-01-0404
Combustione del calore	MJ/kg	≤ 7,3	ISO 1716
Tipo appretto		Resistente agli alcali e antidemagliante	
Resistenza a trazione in condizione tal quale.	N/mm (N/50 mm)	ordito ≥ 40 (≥ 2.000) trama ≥ 40 (≥ 2.000)	Cl. 2.2.7 of EAD 040016-01-0404
Resistenza a trazione dopo invecchiamento in soluzione alcalina.	N/mm	≥ 20, e ≥ 50 % della resistenza nella condizione tal quale	Cl. 2.2.7 of EAD 040016-01-0404

IMBALLAGGIO

Ogni rotolo di rete è avvolto in un cellofan protettivo. I rotoli sono imballati in verticale in scatole di cartone posizionate su Europallet in legno. Ogni bancale è composto da n° 33 rotoli corrispondenti a 1.815 mq/totali.

STOCCAGGIO

Conservare i rotoli di rete in verticale in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti. Temperatura di stoccaggio consigliata da -10°C e + 50°C.



NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.